

# GUMILEMEZEK ÉS AUTÓSZŐNYEGEK

Forgalmazott műszaki gumilemezeink és bordás gumiszőnyegek alkalmasak a legkülönbözőbb felhasználói igények kielégítésére.

Gyártmányismertetőnk a leggyakrabban keresett típusokat tartalmazza:



## SZERKEZETI KIALAKÍTÁSUK:

szövetbetét nélküli (bn.)  
betétes (1, 2, 3, ... bet.)

## FELÜLETI KIALAKÍTÁSUK:

Hátoldaluk:

sima  
szövetimpressziós


Felső felület:

■ A műszaki gumilemezek:


sima,  
szövetimpressziós

■ A bordás gumiszőnyegek :


MINTÁZAT / VASTAGSÁG / MINTAMAGASSÁG:




**Rombuszpiramisos**  
(Romb./3-8mm / 0,5mm)



**Sűrűbordás**  
(Sűrűb. /3mm / 1,2mm)



**Szélesbordás**  
(Szélb. 3-5 mm/1,4mm)



**Mopos**  
(MOP /3 mm / 1,0mm)



**Totál mopos**  
(TMOP 4 mm / 1,0mm)

# GUMILEMEZEK ÉS AUTÓSZŐNYEGEK

## FŐBB TÍPUSOK

TÍPUS	Kemény- ség Sh°A±5	Hőmérséklet tartomány °C	Tulajdonság	Vastag- ság mm
Általános	60-70	-30 – +60	max. pH10 alkáli oldatoknak áll ellen	0,5-50
„Para”	45-50	-30 – +60	Nagy rugalmasságú, max. pH10 alkáli oldatoknak áll ellen	1-10
Sav-, és lúgálló	45	-30 – +60	Savaknak, lúgoknak, ellenáll	1-10
Olaj-, és benzinálló	60-70	-30 – +60	Igen jó üzemanyag-, és pentánálló folyékony, vagy gázállapotú szénhidrogéneknek, növényi olajoknak, zsíroknak ellenáll	1-20
Időjárás-, és mérsékelt olaj-, benzinálló (MOR)	70	-20 – +60	Időjárásálló, szénhidrogéneknek, növényi olajoknak, zsíroknak mérsékelt, max. pH10 alkáli oldatoknak, semleges gázoknak ellenáll	1-20
Hő-, fagy-, időjárás, sav-, és lúgálló	40-60	-60 – +150	kiváló időjárás-, sav-, és lúgállóság mellett ellenáll glikolnak, acetátnak, alkoholnak	1-60
Mérsékelt időjárás-, hő-, fagy-, sav-, és lúgálló	70	-40 – +100	kiváló időjárás-, sav-, és lúgállóság mellett ellenáll glikolnak, acetátnak, alkoholnak	1-15
Kopásálló	60	-20 – +60	Kiváló kopásállósága mellett ellenáll az általánosan használt savaknak, lúgoknak,	1-50
Élelmiszeripari (fehér)	60	-30 – +60	Max. pH10 alkáli oldatoknak áll ellen, zsír, és olajállósága alapanyagfüggő	1-10
Elektromos szigetelő	60-70	-30 – +60	Max. 6000 V tartományban használható szigetelésre az alapanyagtól függően, MEEI minősítéssel, műbizonylattal	5

## KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁS

A gumilemezeket nem csak teljes tekercsekben, táblákban, hanem daraboltnak is árusítjuk.  
A gumilemezeket Megrendelőink igénye szerint méretre vágjuk, daraboljuk.

